



クリアアクリル／マルチマテリアル

／Agilusゴム／アクリル(ソリッドカラー)

ポリジェット方式による造形のため、滑らかな表面になります。また、平置きして造形する場合は上部にサポートが付かないように GrabCAD 上でグロッシーモードを設定することが可能です。

※造形モードによって発色が異なります。

マットモードで造形した場合、グロッシーモードに比べて若干くすんだような色味になり、鮮やかな発色を表現できません。

素材の外観と質感




クリアアクリルはアクリル樹脂に比べ、表面がややウェットな滑らかな質感の仕上がりになります。素材色は青みがかった透明となります。



マルチマテリアルは発色もよいアクリルと Agilus ゴムの複合造形です。磨きなどの後加工を行うことで画像のようなツヤを出すことができます。また、Agilus ゴムとアクリルを組み合わせることも可能です。



Agilus ゴムは柔らかい形状を必要とする幅広い用途に適した素材です。また、滑り止めが必要な表面などにも利用可能です。クリア、ホワイト、ブラックの3色から選択可能です。ブラックはショア硬度 30～90 まで選択可能です。



ショア硬度	カラー	硬さの目安
30	クリア、ホワイト、ブラック	消しゴム程度の硬さ
40	ブラックのみ	消しゴム程度の硬さ
50	ブラックのみ	
60	ブラックのみ	タイヤ程度の硬さ
70	ブラックのみ	タイヤ程度の硬さ
85	ブラックのみ	
95	ブラックのみ	ゴルフボール程度の硬さ

素材の外観と質感



アクリル（ソリッドカラー）原色だけの組合せでつくられている単色モデルで表面はマットな質感です。

2色以上の組み合わせ、またクリアアクリル／マルチマテリアル／Agilus ゴムとの組み合わせは不可能です。

磨きなどの後加工を行うことで画像のようなツヤを出すことができます。




写真の青いモデルは紙やすりとコンパウンドによる磨き処理を5時間程行っています。

紙やすり：240→320→400→600→800→1000→1500→2000 番


コンパウンド：3000→7500→9000 番

デザインの秘訣



モデル内にある空洞部分には固いゼリー状のサポート材が付着しますが、出荷前にそれらをすべて手加工で取り除いています。よって形状的にサポート材を取り除けないモデルの場合は造形が出来ません。

約 3mm



モデルは全体を 3mm 程の薄いサポートの膜で覆われます。

従って造形できるモデルは最大造形サイズよりも 6mm 程小さくなります。

当社が定める造形方向と造形方向指定について


造形時の配置方向により製造負荷が高まる場合、装置の寿命低下と歩留まりに大きく影響がございます。その為、当社が定める造形方向は装置への負担を低下させることを基本としています。

上記条件の中で最大限変形が抑制される配置方向を検討し造形を行なっておりますが、お客様のご利用目的によって本内容が即さない場合は造形方向指定オプション（有料）をご依頼ください。

造形方向の指定は製造負荷が上がってしまう為、その分の費用をご負担頂く事をあらかじめご了承ください。

また、お客様のご希望の方向で造形した場合でも、歪みや変形を起こす可能性がございますことをご了承ください。

最大造形可能サイズ




490mm x 390mm x 200mm
(X:Y:Z)

クリアアクリル／マルチマテリアル／Agilus ゴム／アクリル(ソリッドカラー)の最大造形可能サイズはプリンターの造形可能領域で決定されています。

モデルのサイズはこの範囲内に収まっていなければなりません。複数のモデルが1つのファイルに含まれている場合も、すべてのモデルを含めたバウンディングボックスのサイズをこの範囲内に収めてください。

もし作成したモデルがこの範囲に入らない場合、「モデルのスケールを小さく変更する」「不必要な部位を取り除く」等の修正を検討、もしくはより大きなモデルが造形可能なマテリアルの使用を検討して下さい。

最小造形可能サイズ




$X + Y + Z \geq 10\text{mm}$

クリアアクリル／マルチマテリアル／Agilus ゴム／アクリル(ソリッドカラー)の最小サイズはプリンターが造形できる最小寸法で決定されています。

造形可能とする為にモデルのサイズは最小造形可能サイズより大きくして下さい。複数のモデルが1つのファイルに含まれている場合も、それぞれのモデルがこのサイズより大きくなければ造形できません。

もし作成したモデルがこの大きさより小さい場合、「モデルのスケールを大きく変更する」「厚みを増やす」「結合が可能な部位は結合する」「パーツや各部位を大きくする」などの修正を検討、もしくはより小さなモデルが造形可能なマテリアルの使用を検討して下さい。

支えられた壁の最小肉厚




$t = 1.0\text{mm}$

"支えられた壁"とは2つ以上の側面が他の壁に接続されている壁のことを言います。クリアアクリル／マルチマテリアル／Agilus ゴム／アクリル(ソリッドカラー)"支えられた壁"の最小肉厚はプリンターから取り出された後の処理に依存しています。

プリンターから取り出された直後のモデルは固いゼリー状のサポート材に囲まれており、それを水圧や手作業により取り除きます。壁が薄すぎるとこの処理中に破損してしまいます。

支えられていない壁の最小肉厚




$t = 1.0\text{mm}$

"支えられていない壁"とは1つの側面のみが他の壁に接続されている壁のことを言います。クリアアクリル／マルチマテリアル／Agilus ゴム／アクリル(ソリッドカラー)"支えられていない壁"の最小肉厚はプリンターから取り出された後の処理に依存しています。


プリンターから取り出された直後のモデルは固いゼリー状のサポート材に囲まれており、それを水圧や手作業により取り除きます。壁が薄すぎるとこの処理中に破損してしまいます。

支えられた線形状部の最小肉厚




"支えられた線形状部"とは両端が壁で支えられた"線形状部"のことであり、"線形状部"とは長さが幅の2倍以上ある部位のことです。
 クリアアクリル／マルチマテリアル／Agilus ゴム／アクリル(ソリッドカラー)の"支えられた線形状部"の最小肉厚はプリンターから取り出された後の処理に依存しています。
 プリンターから取り出された直後のモデルは固いゼリー状のサポート材で囲まれており、それを水圧や手加工により取り除きます。
 線が細すぎると、この処理中に破損してしまいます。

支えられていない線形状部の最小肉厚



"支えられていない線形状部"とは1つの端のみが壁で支えられた"線形状部"のことであり、"線形状部"とは長さが幅の2倍以上ある部位のことです。
 クリアアクリル／マルチマテリアル／Agilus ゴム／アクリル(ソリッドカラー)の"支えられていない線形状部"の最小肉厚はプリンターから取り出された後の処理に依存しています。
 プリンターから取り出された直後のモデルは固いゼリー状のサポート材で囲まれており、それを水圧や手加工により取り除きます。
 線が細すぎると、この処理中に破損してしまいます。


浮き彫りのディティールの最小値



t = 1.0mm(幅と高さ共に)

"浮き彫りのディティール"とはサーフェスから突き出た箇所のことです。
 クリアアクリル／マルチマテリアル／Agilus ゴム／アクリル(ソリッドカラー)の"浮き彫りのディティール"はプリンターの最小分解能で決まっています。
 ディティールがこの最小値を下回る時はプリンターはこの部位を正確に造形することが出来ません。


彫り込みのディティールの最小値



t = 0.5mm(幅と高さ共に)

"彫り込みのディティール"とはサーフェス内に落ち込んだ箇所のことです。
 クリアアクリル／マルチマテリアル／Agilus ゴム／アクリル(ソリッドカラー)の"彫り込みのディティール"はプリンターの最小分解能で決まっています。
 ディティールがこの最小値を下回る時はプリンターはこの部位を正確に造形することが出来ません。
 ※高さが1mmを超える場合は幅も1mm以上必要となります。

マテリアル用抜き穴の最小値



$\Phi \geq 10\text{mm}$

(大きなモデルはより大きな抜き穴が必要)

クリアアクリル／マルチマテリアル／Agilus ゴム／アクリル(ソリッドカラー)におけるマテリアル用抜き穴とは、中空モデルから固いゼリー状のサポート材を取り除くための穴です。

モデルが中空部を含んでいる場合、造形トレーから取り出されてもその中空部に固いゼリー状のサポート材が残ったままになっています。これらは簡単に取り除くことが可能ですが、細部に入り込んだものは先端工具で掻き出さなければなりません。


中空モデルを作成する場合はこのマテリアルを取り出すのに十分な抜き穴を作成して下さい。

1つの抜き穴しかないモデルは中空部分の隅にあるマテリアルを取り除く事が難しいので、モデルの大きさに合わせ抜き穴を複数設けていただくことを推奨します。もし抜き穴がマテリアルを取り除くのに不十分な場合はサイズを大きくするか数を増やして下さい。

また最悪の場合は中空部の削除をお願いさせていただきます。

サポート抜き穴サイズが十分に大きくても内部構造が複雑な場合は先端工具が入らないことからサポート除去が出来ない場合がある事をご留意ください。

各パーツに必要なクリアランス



$\text{dim} \geq 0.5\text{mm}$

クリアランスとは各パーツ間の間隔のことです。

クリアアクリル／マルチマテリアル／Agilus ゴム／アクリル(ソリッドカラー)のモデルは簡単に剥がすことが可能な固いゼリー状のサポート材で補強しながら造形します。もし各パーツ間の距離が近すぎる場合、このサポート材を綺麗に取り除くことが出来ません。

これは機械部品の動きを妨げるか、意図して設けた隙間を埋めてしまう可能性があります。


造形不良を避ける為にパーツ間のクリアランスを最小クリアランス以上にしてください。

1 ファイル内の最大パーツ数

全素材：10パーツ

3D プリンター内でモデルが平面的に配置される為、最大 10 パーツとなります。データが重なっていると造形不良の原因となる為、キャンセルさせて頂く可能性があります。

複数パーツの連動



可能

クリアアクリル／マルチマテリアル／Agilus ゴム／アクリル(ソリッドカラー)のモデルは簡単に剥がすことが可能な固いゼリー状のサポート材で補強しながら造形します。よって十分なクリアランスが保たれている場合、複数のパーツを組み合わせることで機械的動作を行うモデルを作成することが可能です。

精度の目安

Agilusゴム以外：高い	±0.1mm
Agilusゴム：低い	10%～30%のサイズ変動が発生します ※3mm以下の薄肉のモデルは非常に変形しやすく、精度も補償出来ません

購入後の取り扱い方について

以下の点にご注意下さい

- 食べて安全ではありません。
- リサイクル出来ません。
- 食器洗浄機に非対応です。
- 耐熱温度は 48℃です。

それ以上の温度になると材質の特性が大きく変わってしまいます。

劣化について

全素材	水につけると吸水し変形します。
Agilusゴム	時間とともに硬化し、造形初期の弾力が失われてしまいます。